

	Hustota (kg/m ³) ISO 845	Délka desky (v místě referenční délky) (mm) ISO 1923	Šířka desky (v místě referenční šířky) (mm) ISO 1923	Tloušťka (mm) ISO 1923	Jednotnost tloušťky (mm) ISO 1923	Velikost buněk (počet buněk/25 mm) BS4443/1 Met. 4
Stratocell® Whisper® FR (20, 25, 40, 50 mm)	21-29 (jmenovitá hodnota 25)	-0 +70	-0 +40	-0 +16 % (min. +5 mm)	5 max.	< 10
Stratocell® Whisper® DB (20, 25, 40 a 50 mm)	21-29 (jmenovitá hodnota 25)	-0 +70	-0 +40	-0 +16 % (min. +5 mm)	5 max.	< 10
Stratocell® Whisper® FR-S1 (25 a 30 mm)	18-24 (jmenovitá hodnota 21)	-0 +70	-0 +40	-0 +16 % (min. +5 mm)	5 max.	< 10
Stratocell® Whisper® UV (25 a 50 mm)	25-35 (jmenovitá hodnota 30)	-0 +70	0 +40	-0 +16 % (min. +5 mm)	5 max.	< 10

POZNÁMKY

Barva: neposkytuje se žádná záruka, že barevný odstín a rozptyl budou jednotné.

Balení: výrobek vyráběný v Evropě bude expedován v makro perforovaných polyetylenových pytlích.

Označení: výrobek vyráběný v Evropě bude označen následujícím způsobem: název společnosti Sealed Air, název výrobku, rozměry výrobku, označení palety, výrobní objednávka, datum výroby a standardní výstražné upozornění na hořlavost.

Hořlavost: tento výrobek je hořlavý a nesmí se vystavovat otevřenému ohni nebo dalším zdrojům vznícení.

Kontakt s potravinami: tento výrobek není vhodný k používání při kontaktu s potravinami.

Orální požití: požití může vyvolat mechanické účinky, jako například dušení nebo ucpaní zažívacího traktu. Při používání výrobku při aplikacích, kdy může dojít k odkrytí pěny, jako jsou například hračky nebo nábytek, zachovávejte opatrnost.

Doplňující informace: pokud se týká dalších informací, přečtěte si bezpečnostní list materiálu k tomuto výrobku.

Skladování a manipulace: skladujte mimo dosah přímého slunečního svitu. Preferuje se skladování ve vnitřním prostředí.

Dutiny: tyto výrobky jsou náchylné k vytváření drobnějších otvorů a tvrdých míst. Nelze poskytnout žádnou záruku proti této možnosti.

Rozměry: měření dodržení rozměrů se provádí na oddělené jednotlivé desce (deskách) kondicionované při teplotě 17 - 28 °C po dobu minimálně dvou hodin bez obalu. Tolerance tloušťky platí od 38 mm směrem dovnitř od vnějšího okraje desky a budou se měřit vždy po 50 napříč přes šířku desky. Tolerance tloušťky a šířky platí v rámci stanovené tolerance délky.

Určení vlastností: vlastnosti musí být stanoveny na vytvrzeném a neopracovaném výrobku.

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené pro tento výrobek platí pro nezpracovaný produkt z polyetylenové pěny. I když uvedené hodnoty jsou pro tento výrobek typické, nelze je považovat za limity specifikací. Společnost Sealed Air neposkytuje žádnou záruku, ani vyslovenou, ani předpokládanou, včetně, bez omezení, záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, pokud se týká jakéhokoliv výrobku, informací nebo doporučení uvedených v tomto dokumentu, a nepřijímá žádnou odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, jak přímé, tak nepřímé, související s tímto výrobkem, informacemi nebo doporučeními, ani za následné nebo náhodné škody. Uživatel musí každý způsob použití otestovat, aby mohl určit vhodnost výrobku pro určený účel.